

試験結果報告書

s a s a m i c 殿

財団
法人

日本塗料検査協会

西支部 支部長 今枝 卿三

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号



依頼No. 096601

報告日：平成22年 1月15日

支部長	担当者
-----	-----



品名	ルミチタンNAG (Lot No. 211002)	試料受付日	平成21年12月18日
		試料採取日	平成21年12月14日
		試料採取場所	送付 (笹野電線株)
依頼者名称	笹野電線株式会社	試料採取者	—
依頼者住所	大阪府大阪市都島区高倉町1-14-14	試料数量	200g

試験項目	結果	試験方法
ホルムアルデヒド 放散量 (mg/L) 7日後	① 不検出 (測定下限値0.030) ② 不検出 (測定下限値0.030) 平均 不検出 (測定下限値0.03) 以上	JIS K 5601-4-1:2003 「塗料成分試験方法—第4部：塗膜からの放散成分分析—第1節：ホルムアルデヒド」3. デシケータ法による。 塗装条件 希釈剤及び希釈率；希釈なし 塗装回数；1回塗り (刷毛塗り) 塗布量 ；20g/m ² 養生 ；蛍光灯を点灯 試験期間 平成22年 1月 5日～ 平成22年 1月13日

製造者： 笹野電線株式会社

以下余白